

Dane techniczne		
<p>Kolor: przezroczysty Połysk: jedwabisty/matowy</p> <p>Rozcieńczanie/Czyszczenie: bez rozcieńczania, czyszczenie wodą Wydajność teoretyczna: 10-15 m²/l – jedna warstwa (w zależności od rodzaju drewna i absorpcji) Temperatura otoczenia podczas nakładania: 10-30°C Czas schnięcia: (przy 20-25°C i 65% wilgotności względnej) Na dotyk: 2-4 godzin Przed nałożeniem kolejnej warstwy: 20-30 min Całkowite wyschnięcie: 48 godzin Okres przechowywania: 12 miesięcy (przy 5-30°C)</p>		
Zastosowanie		
<ul style="list-style-type: none"> - Tarasy - Okna - Ogrodzenia - Meble ogrodowe - Szopy - Drzwi 		
Nakładanie		
<p>W przypadku zastosowań zewnętrznych, nie należy nakładać farby w temperaturze poniżej 8°C lub gdy spodziewane są opady deszczu. Temperatura otoczenia musi wynosić minimum 3°C powyżej punktu rosy przy danej wilgotności względnej. Materiałów Ecolak nie należy mieszać z innymi materiałami, jeśli nie jest to zalecane przez naszą firmę. Farby należy używać jedynie w sposób wskazany w specyfikacji. Należy upewnić się, że produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, a powierzchnia – odpowiednio przygotowana.</p>		
Sposób nakładania	Rozpuszczalnik	Rozcieńczenie
Pędzel	Bez rozcieńczania	
Wałek	Woda	10-15%
Natrysk	Woda	20-30%

Opis produktu
<p>Wysokiej jakości olej wykończeniowy na bazie wody, podkreśla naturalne piękno drewna i chroni przed wilgocią oraz promieniowaniem ultrafioletowym.</p>
Zalety i właściwości szczególne
<ul style="list-style-type: none"> - Łatwe nakładanie - Naturalny wygląd drewna - Pełna ochrona przed: zanieczyszczeniami, ścieraniem, uszkodzeniami mechanicznymi, deformacjami spowodowanymi zmianami temperatury i wilgocią.
Przygotowanie powierzchni
<p>Staranne przygotowanie powierzchni drewnianej zapewnia optymalną absorpcję powłoki i trwałość, która utrzyma się przez lata. Sprawdź absorpcję wody na starym lub nowym drewnie przed nałożeniem farby. Polej powierzchnię wodą, w celu sprawdzenia, czy woda jest absorbowana. W przypadku gdy absorpcja jest zbyt wolna, należy dokładniej wyczyścić powierzchnię przed nałożeniem farby. Różne rodzaje drewna mogą wpłynąć na zmianę koloru farby!</p> <p>Drewno powinno zostać wypolerowane papierem ściernym "0"; pył po ścieraniu i/lub wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Powierzchnię należy oczyścić ze wszelkich złuszczonych resztek starej farby, wapna, pyłu. Opakowanie należy ostrożnie otworzyć, a krople wody należy natychmiast usunąć. Jeśli zamierzasz użyć więcej niż jedną puszkę tej samej farby, wymieszaj farbę ze wszystkich puszek w jednym dużym wiadrze, aby zapewnić jej jednolitość. Całą powłokę należy nałożyć jednorazowo, aby uniknąć wystąpienia "szwów" między osobno pokrywanyymi fragmentami.</p> <p>Patrz: dokument "Ecolak – przygotowanie powierzchni".</p>
Opakowanie
4,5 l