

Dane techniczne
Kolor: neutralny Połysk: błyszczący Zawartość substancji stałych w przeliczeniu na objętość: 95 ± 2% Rozcieńczanie/czyszczenie: - bez rozcieńczania, czyszczenie rozpuszczalnikiem 116 Proporcje mieszania: 9,6:0,4 (wg. wagi) Czas indukcji: nakładać natychmiast po wymieszaniu Temperatura otoczenia podczas nakładania: 10-30°C Czas schnięcia (przy 20-25°C): Na dotyk: 8 godzin Przed nałożeniem kolejnej warstwy: 8-24 godzin Całkowite wyschnięcie: 7 dni Okres przechowywania: (przy 5-30°C): 12 miesięcy
Przygotowanie powierzchni
Patrz: dokument "Ecolak – przygotowanie powierzchni betonowej".
Opakowanie
10,25 kg (część A – 9,6kg / część B – 0,65kg)

Opis produktu
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa epoksydowa (część A + B) o doskonałej przyczepności, łatwym nakładaniu i rozprowadzaniu oraz o dobrej odporności na różnorodne środki chemiczne, oleje, rozpuszczalniki i wodę. Łatwa w użyciu jako doskonałe rozwiązanie przy wygładzaniu ścian i podłóg przed nakładaniem powłoki epoksydowej.
Nakładanie
Należy nakładać na poziome i pionowe powierzchnie betonowe
Sprzęt do nakładania
- Wałek, kielnia.
Uwaga dotycząca nakładania
Odpowiednie wymieszanie składników produktu jest niezbędne dla właściwego i prawidłowego zastosowania systemu podłogowego. Wymieszaj część A. Dodać utwardzacza (część B) do podstawowego komponentu (część A) i dokładnie wymieszaj, do uzyskania jednolitej masy. Ważne jest, aby wszystkie składniki były dokładnie mieszane za pomocą mieszalnika mechanicznego, tak aby nie pozostały żadne niewymieszane komponenty.